

TAKTIKA WP

Giluminis apsauginis medienos gruntas

- Vandens pagrindo
- Giliai įsigeriantis
- Mažinantis pagrindo įgėrį
- Užtikrinantis gerą paviršiaus sukibimą
- Silpno kvapo

PASKIRTIS

Vandeninis giluminis apsauginis gruntas medienai.

Pjautinei ir obliuotai medienai gruntuoti prieš apdorojant ją vandeninėmis medienos apdailos priemonėmis. Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, terasoms, durims, langams, grindims, tvoroms ir kt. Netinka grybelių ir kenkėjų pažeistai medienai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Visas apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 12–18 % drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių. Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifukite. Visiškai pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu. Buvusių aliejaus ar vaško dangų, sakus būtina mechaniškai nuvalyti iki švarios medienos vaitspiritu, acetonu arba skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

GRUNTAVIMAS

Prieš naudojimą gruntą išmaišykite. Denkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Būtina gruntuoti pjovimo vietas, lentų, rastų galus, plokščių sujungimus. Prieš dengiant apdailos sluoksnį palaukite, kol paviršius išdžius, mažiausiai 24 valandas.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvai

Įrankių valymas: vandeniu

Gruntavimo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis. Negruntuokite labai karštu, šaltu, drėgnu (lietus, rasa, rūkas) ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių.

Sąnaudos: pjautinė mediena: 4–7 m²/l; obliuota mediena: 6–10 m²/l, dengiant vienu sluoksniu

Džiūvimo trukmė (20 °C, 65 % RH): gruntas visiškai išdžiūsta po 24 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	išorės darbams
Riškis:	akrilinė dispersija
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balkšva, balta
Tankis:	~1,000 g/cm ³
pH:	7,5–8,5
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<40 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis:	12,0–13,0 % LST EN ISO 3251
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2) °C, h:	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	1 l bakelis, 4771341015577 5 l bakelis, 4771341015584 10 l bakelis, 4771341015591

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.